

XPS N-W-E

Type N (air en tant que gaz cellulaire), à surface lisse et compactée par extrusion. Finition des bords : rainuré et bouveté



Murs creux et sols

Convient également à l'isolation périphérique des murs de sous-sol et à l'isolation pour le chauffage par le sol et les piscines

- ✓ Facilité de pose
- ✓ Pratiquement insensible à l'absorption d'eau

VALEURS R ET CONDITIONNEMENTS

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo.	Numéro d'article
0,90	30	2 500	600	14	21,00	12	252,00	S	2117584
1,20	40	2 500	600	9	13,50	14	189,00	S	2133767
1,50	50	2 500	600	8	12,00	12	144,00	S	2117615
1,80	60	2 500	600	7	10,50	12	126,00	S	2117616
2,40	80	2 500	600	5	7,50	12	90,00	S	2143175
3,00	100	2 500	600	4	6,00	12	72,00	S	2143176
3,60	120	2 500	600	3	4,50	14	63,00	S	2143177
3,90	140	2 500	600	3	4,50	12	54,00	D	2143178
0,90	30	1 250	600	14	10,50	12	126,00	S	2120079
1,20	40	1 250	600	9	6,75	14	94,50	S	2133755
1,50	50	1 250	600	8	6,00	12	72,00	S	2108498
1,80	60	1 250	600	7	5,25	12	63,00	S	2111614
2,20	80*	1 250	600	5	3,75	12	45,00	S	2111613
3,00	100	1 250	600	4	3,00	12	36,00	S	2143172

S=stock (produit en stock) · D=délai nous consulter

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires

- Coefficient de conductivité thermique (λ_p) 0,034 W/mK (épaisseur 30 - 120 mm)
0,036 W/mK (épaisseur 80*, 140 mm)
- Classe de feu (EUROCLASSE) E (≤ 60 mm), F (> 60 mm)
- Tolérance d'épaisseur T1
- Résistance à la pression à 10 % de déformation CS (10/Y) ≥ 250 kPa

Caractéristiques spécifiques

- Stabilité dimensionnelle DS (70,90) < 5 %
- Déformation sous charge et T° DLT(2) < 5 %
- Absorption d'eau à long terme par immersion partielle WL(T) $< 0,7$ %