

MEMBRANE PE

Pare-vapeur polyéthylène à étanchéité très élevée à l'air.



- ✓ **Bonne étanchéité à la vapeur**
Valeur S_d élevée > 100 m, classe E3
- ✓ **Facile et rapide à poser**
Extralarge pour une pose aisée
- ✓ **Efficiace**
Excellent rapport qualité-prix

Application

Pare-vapeur/air en polyéthylène pour l'isolation étanche à la vapeur et au vent de constructions.

Classe d'étanchéité à la vapeur E3.

Valeur S_d m	Épaisseur μm	Longueur m	Largeur m	m ² / rouleau	Rouleaux/ palette	Dispo.	Numéro d'article
≥ 100	120	25	2	50	100	S	7042956
≥ 100	120	12,5	2	25	114	S	7042179

S=stock (produit en stock)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Support		Polyéthylène
Résistance à la déchirure (longitudinale)	EN ISO 527-3	≥ 23 N/mm ²
Résistance à la déchirure (transversale)	EN ISO 527-3	≥ 20 N/mm ²
Résistance à l'étirement (longitudinale)	EN ISO 527-3	≥ 300 %
Résistance à l'étirement (transversale)	EN ISO 527-3	≥ 400 %
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN ISO 12572	< 0,41 g/m ² .24 h
Densité	DIN 53479	Env. 0,92 g/cm ³
Couleur		Blanc laiteux, transparent