QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS

LAMINATE

FICHE TECHNIQUE
Capture
SIGXXXX
Édition **02.2026**

CARACTÉRISTQUES DU PRODUIT

FORMAT	CAPTURE		
Largeur	212	mm	
Longueur	1380	mm	
Nombre de lames/dalles par paquet	7		
m² par paquet	2,048	m²	
Chanfreins	avec chanfein embouti tout autour		
Epaisseur	9,0	mm	
Rainure/languette	Uniclic		
Garantie pour la résistance à l'eau	15	ans	
	72	heures	(eau stagnante)

CONSTRUCTION



1. Couches supérieures résistant à l'usure et aux rayures
2. Des décors parfaitement nets
3. Âme en panneaux de fibres haute densité (HDF)
4. Stabilisateur au dos de la lame

GARANTIE D'USINE

	METHODE	PARAMETRES			
Classe d'usage	EN ISO 10874			Classe	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organisme accrédité	NB 0493 - Centexbel	DOP: Sur pack	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organisme agréé	AB 8515 - Centexbel	DOP: Sur pack	
Garantie	Usage résidentiel	Voir conditions de garantie		A vie	
			Resistance à l'eau	15	ans
	Usage commercial	Voir conditions de garantie		5	ans
			Resistance à l'eau	5	ans

DONNEES GENERALES (SELON EN 13329)

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	
Résistance à l'usure	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000	cycles
Classe de résistance à l'abrasion	EN 13329		AC4	
Résistance aux chocs	EN 17368	Petite balle	≥35 mm	
	EN 13329	Grosse balle	≥600 mm	
Résistance aux rayures	EN 438-2, 25		Charge	≥ 3N
Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	cycles
Gonflement	ISO 24336	après immersion 24h à 20°C	≤ 18%	
Résistance en traction du système d'assemblage	ISO 24334	Fl0,2 côté long	≥ 1 kN/m	
		Fmax côté long		
		Fs0,2 côté court	≥ 2 kN/m	
		Fmax côté court		
Effet du déplacement d'un pied de meuble	EN ISO 16581		Aucun dégât visible en cas de test avec un pied de meuble de type 0	
Arrachement de surface	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25	
Poinçonnement statique	EN ISO 24343-1		Poinçonnement rémanent	≤ 0,05 mm
Résistance aux taches	EN 438-2	Groupe 1, 2	Classe	5
		Groupe 3	Classe	4
Aspect général du sol	EN 13329	Différences de hauteur	≤ 0,15 mm	
		Ouvertures entre lames	≤ 0,20 mm	
		Déformation dans la longueur	concave ≤ 0,50%	
			convexe ≤ 1,00%	
		Déformation dans la largeur	concave ≤ 0,15%	
			convexe ≤ 0,20%	
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Tenue à la lumière	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Echelle de gris	Classe	≥ 4

QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS
LAMINATE

FICHE TECHNIQUE

Capture
SIGXXXX

Édition **02.2026**

DONNEES GENERALES (SELON EN 13329)

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS QUICK-STEP
Résistance à l'eau	ISO 4760	Evaluation qualitative de Recovery swell l'élasticité	< 3	1
		Evaluation quantitative de recovery swell l'élasticité	≤0,3mm	≤0,03mm
		étanchéité du joint	Pas d'exigence	Imperméable

AUTRES DONNEES TECHNIQUES

	METHODE	PARAMETRES			
Réduction des bruits d'impacts	ISO 712/2	Sur une sous-couche Quick-Step		ΔLw ≈ 18dB	(selon la sous-couche employée)
Chauffage par le sol		Sur une sous-couche Quick-Step	Voir instructions particulières	Compatible	
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm		< E0,5	
Antistatique	EN 1815			≤ 2,0 kV	
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	Classe		Bfl-s1	(avec toutes les sous couches Quick-Step)
Résistance thermique	EN 12667	m²K/W		0,059	m²K/W
Résistance à la glissance	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30	

CERTIFICATS

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Ecolabel Scandinave	30290001
FDES	